製品仕様

製品名	ネオジム磁石(N50)、角型、30x12x10.5(mm)、10.5mm方向					
材質記号	N50					
形状	角型					
製作寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	-	mm	-	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	30	mm	±0.1	mm
	幅	W	12	mm	±0.1	mm
	高さ	Н	10.5	mm	±0.1	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	-	mm	-	mm
	内半径	r	-	mm	-	mm
	中心角	α	-	mm	-	mm
磁化方向	10.5mm方向					
表面処理	Niメッキ(NiCuNi)					
製品特性	表面磁束密度	Bs	4860	G	486	mT
	吸着力・吸引力	F	14.3	kgf	140.24	N
	使用上限温度	TU	90	°C		
	使用下限温度	TL	-	°C		
	重量	W	28.35	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	14.0-14.4	kG	1400-1440	mT
	保磁力	Hcb	≧10.4	kOe	≧830	kA/m
	固有保磁力	Нсј	≧11	kOe	≧875	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	47-51	MGOe	374-406	kj/m³
	Brの温度係数	α	-0.12	%/°C		
	キュリー温度	Тс	330	°C		
	密度	ρ	7.5	g/cm ³		

その他

NeoMag_{ネオマグ株式会社}

〒133-0051

東京都江戸川区北小岩6-4-4

NeoMagビル

TEL: 03-6806-9899 FAX: 03-6806-9918 https://www.neomag.jp/

- ※本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
- ※本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
- ※本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。