

製品仕様

製品名	ネオジム磁石(N50)、角型、55x3x7(mm)、7mm方向					
材質記号	N50					
形状	角型					
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	-	mm	-	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	55	mm	±0.1	mm
	幅	W	3	mm	±0.1	mm
	高さ	H	7	mm	±0.1	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	-	mm	-	mm
	内半径	r	-	mm	-	mm
	中心角		-	°	-	°
磁化方向	7mm方向					
表面処理	Niメッキ(NiCuNi)					
製品特性	表面磁束密度	Bs	4840	G	484	mT
	吸着力・吸引力	F	8.9	kgf	87.28	N
	使用上限温度	TU	90			
	使用下限温度	TL	-			
	重量	W	8.66	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	13.9-14.4	kG	1390-1440	mT
	保磁力	Hcb	10.5	kOe	836	kA/m
	固有保磁力	Hcj	12	kOe	955	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	47-51	MGOe	374-406	kJ/m ³
	Brの温度係数		-0.12	%/		
	キュリー温度	Tc	330			
	密度		7.5	g/cm ³		

その他	
-----	--

NeoMag ネオマグ株式会社
〒133-0051
東京都江戸川区北小岩6-4-4
NeoMagビル
TEL : 03-6806-9899
FAX : 03-6806-9918
<https://www.neomag.jp/>

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。