

製品仕様

| 製品名 | ネオジム磁石(N35)、C型、R50xr45.5x6(44°)(mm)、外径N内径S | | | | | |
|------|--|---------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 材質記号 | N35 | | | | | |
| 形状 | C型 | | | | | |
| 製品寸法 | | | 寸法 | | 寸法公差 | |
| | 直径(外径) | D(OD) | - | mm | - | mm |
| | 内径 | ID | - | mm | - | mm |
| | 長さ | L | - | mm | - | mm |
| | 幅 | W | - | mm | - | mm |
| | 高さ | H | 6 | mm | ±0.1 | mm |
| | ねじ穴径 | M | - | mm | - | mm |
| | 外半径 | R | 50 | mm | ±0.1 | mm |
| | 内半径 | r | 45.5 | mm | ±0.1 | mm |
| | 中心角 | | 44 | ° | ±1° | ° |
| 磁化方向 | 外径N内径S | | | | | |
| 表面処理 | Niメッキ(NiCuNi) | | | | | |
| 製品特性 | 表面磁束密度 | Bs | 3560 | G | 356 | mT |
| | 吸着力・吸引力 | F | 2.6 | kgf | 25.5 | N |
| | 使用上限温度 | TU | 80 | | | |
| | 使用下限温度 | TL | - | | | |
| | 重量 | W | 7.43 | g | | |
| 材質特性 | 残留磁束密度 | Br | 11.7-12.3 | kG | 1170-1230 | mT |
| | 保磁力 | Hcb | 10.8 | kOe | 860 | kA/m |
| | 固有保磁力 | Hcj | 12 | kOe | 955 | kA/m |
| | 最大エネルギー積 | (BH)max | 33-36 | MGOe | 262-287 | kJ/m ³ |
| | Brの温度係数 | | -0.12 | %/ | | |
| | キュリー温度 | Tc | 330 | | | |
| | 密度 | | 7.5 | g/cm ³ | | |

| | |
|-----|---|
| その他 | WEB掲載図は参考図の為、実際の形状とは異なります。 ご検討の際は、各表記寸法をよくご確認ください。 |
|-----|---|

NeoMag ネオマグ株式会社
〒133-0051
東京都江戸川区北小岩6-4-4
NeoMagビル
TEL : 03-6806-9899
FAX : 03-6806-9918
<https://www.neomag.jp/>

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご理解ください。