

# 製品仕様

| 製品名  | ネオジム磁石(N52)、円柱型、 6x15(mm)、高さ方向 |         |           |                   |           |                   |
|------|--------------------------------|---------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 材質記号 | N52                            |         |           |                   |           |                   |
| 形状   | 円柱型                            |         |           |                   |           |                   |
| 製品寸法 |                                |         | 寸法        |                   | 寸法公差      |                   |
|      | 直径(外径)                         | D(OD)   | 6         | mm                | ±0.1      | mm                |
|      | 内径                             | ID      | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 長さ                             | L       | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 幅                              | W       | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 高さ                             | H       | 15        | mm                | ±0.1      | mm                |
|      | ねじ穴径                           | M       | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 外半径                            | R       | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 内半径                            | r       | -         | mm                | -         | mm                |
|      | 中心角                            |         | -         | °                 | -         | °                 |
| 磁化方向 | 高さ方向                           |         |           |                   |           |                   |
| 表面処理 | Niメッキ(NiCuNi)                  |         |           |                   |           |                   |
| 製品特性 | 表面磁束密度                         | Bs      | 6020      | G                 | 602       | mT                |
|      | 吸着力・吸引力                        | F       | 2.1       | kgf               | 20.59     | N                 |
|      | 使用上限温度                         | TU      | 130       |                   |           |                   |
|      | 使用下限温度                         | TL      | -         |                   |           |                   |
|      | 重量                             | W       | 3.18      | g                 |           |                   |
| 材質特性 | 残留磁束密度                         | Br      | 14.2-14.6 | kG                | 1420-1460 | mT                |
|      | 保磁力                            | Hcb     | 10.5      | kOe               | 836       | kA/m              |
|      | 固有保磁力                          | Hcj     | 12        | kOe               | 955       | kA/m              |
|      | 最大エネルギー積                       | (BH)max | 49-53     | MGOe              | 390-422   | kJ/m <sup>3</sup> |
|      | Brの温度係数                        |         | -0.12     | %/                |           |                   |
|      | キュリー温度                         | Tc      | 330       |                   |           |                   |
|      | 密度                             |         | 7.5       | g/cm <sup>3</sup> |           |                   |

|     |  |
|-----|--|
| その他 |  |
|-----|--|

**NeoMag** ネオマグ株式会社  
〒133-0051  
東京都江戸川区北小岩6-4-4  
NeoMagビル  
TEL : 03-6806-9899  
FAX : 03-6806-9918  
<https://www.neomag.jp/>

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。  
本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。  
本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。