

# 製品仕様

| 製品名  |                                                                                                                                          | サマコバ磁石(SS28)、角型、4x4x2(mm)、2mm方向 |           |       |           |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
| 材質記号 |                                                                                                                                          | SS28                            |           |       |           |       |
| 形状   |                                                                                                                                          | 角型                              |           |       |           |       |
| 製品寸法 |                                                                                                                                          |                                 | 寸法        |       | 寸法公差      |       |
|      | 直径(外径)                                                                                                                                   | D(OD)                           | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 内径                                                                                                                                       | ID                              | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 長さ                                                                                                                                       | L                               | 4         | mm    | ±0.1      | mm    |
|      | 幅                                                                                                                                        | W                               | 4         | mm    | ±0.1      | mm    |
|      | 高さ                                                                                                                                       | H                               | 2         | mm    | ±0.05     | mm    |
|      | ねじ穴径                                                                                                                                     | M                               | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 外半径                                                                                                                                      | R                               | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 内半径                                                                                                                                      | r                               | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 中心角                                                                                                                                      | α                               | -         | °     | -         | °     |
| 磁化方向 |                                                                                                                                          | 2mm方向                           |           |       |           |       |
| 表面処理 |                                                                                                                                          | メッキなし                           |           |       |           |       |
| 製品特性 | 表面磁束密度                                                                                                                                   | Bs                              | 2850      | G     | 285       | mT    |
|      | 吸着力・吸引力                                                                                                                                  | F                               | 0.29      | kgf   | 2.84      | N     |
|      | 使用上限温度                                                                                                                                   | TU                              | 340       | ℃     |           |       |
|      | 使用下限温度                                                                                                                                   | TL                              | -         | ℃     |           |       |
|      | 重量                                                                                                                                       | W                               | 0.27      | g     |           |       |
| 材質特性 | 残留磁束密度                                                                                                                                   | Br                              | 10.3-10.8 | kG    | 1030-1080 | mT    |
|      | 保磁力                                                                                                                                      | Hcb                             | 9.5-10.2  | kOe   | 756-812   | kA/m  |
|      | 固有保磁力                                                                                                                                    | Hcj                             | ≥18       | kOe   | ≥1433     | kA/m  |
|      | 最大エネルギー積                                                                                                                                 | (BH)max                         | 26-28     | MGOe  | 207-220   | kJ/m³ |
|      | Brの温度係数                                                                                                                                  | α                               | -0.03     | %/℃   |           |       |
|      | キュリー温度                                                                                                                                   | Tc                              | 850       | ℃     |           |       |
|      | 密度                                                                                                                                       | ρ                               | 8.5       | g/cm³ |           |       |
| その他  | <div>NeoMag</div> ネオマグ株式会社<br>〒133-0051<br>東京都江戸川区北小岩6-4-4<br>NeoMagビル<br>TEL：03-6806-9899<br>FAX：03-6806-9918<br>https://www.neomag.jp/ |                                 |           |       |           |       |

※本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。  
※本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。  
※本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。